MA Műszaki adatlap

KEIM Restauro®-Fixativ

1. Termékleírás

A KEIM Restauro-Fixativ egy felhasználáskész szol-szilikát bázisú hígító és alapozó anyag a KEIM Restauro-Lasur termékhez.

2. Alkalmazási terület

A KEIM Restauro-Fixativ a KEIM Restauro-Lasur termékkel kombinálva kiválóan alkalmas lazúr felületek kialakítására terméskő alapfelületeken, mint például javított felületek színkiegyenlítése az eredeti kőfelületnek megfelelően. A kezelni kívánt alapfelületnek porózusnak (nedvszívó) kell lennie.

A KEIM Restauro-Fixativ a KEIM Restauro-Lasur termékkel tetszőleges arányban keverhető a kívánt lazúr hatás elérése érdekében.

A KEIM Restauro-Fixativ alkalmas alapozórétegként, illetve előfixálásra.

3. Termék tulajdonságok

Anyagjellemzők:

- Fajsúly: kb. 1,05 g/cm^3
- Megjelenés: színtelen, tiszta

4. Kivitelezési utasítások

Alapfelület:
Az ásványi alapfelületnek pormentes, illetve száraznak kell lennie. Nem megfelelően tapadó régi bevonatokat el kell távolítani.

Előfixálás:
Az erősen nedvszívó, vagy porladó alapfelületnél ajánlatos egy színtelen, hígítatlan KEIM Restauro-Fixativ előfixálás.

Lazúrbevonat:
Kültéri alkalmazásnál az időjárásállóság követelménye miatt két réteg lazúr réteget kell felhordani. Amennyiben egy különösen áttetsző hatás elérése kívánatos, akkor egyrétegű lazúrbevonat is alkalmazható, viszont ebben az esetben egy színtelen KEIM Restauro-Fixativ előfixálás szükséges.

Alapozóréteg:
A KEIM Restauro-Lasur termékkel alkalmazott lazúr alapozóréteg általában egy nagyobb mértékben hígított keverék, melyet kefével kell felhordani.
Hígítási arány: A KEIM Restauro-Lasur 1:1 aránytól az 1:20 arányig keverhető KEIM Restauro-Fixativ termékkel.

Fedőréteg:
A lazúr fedőréteg hígítatlan KEIM Restauro-Lasur vagy a kívánt lazúr hatás érdekében KEIM Restauro-Fixativ megfelelő hígításával történhet.

Anyagfelhasználás:
Előfixálásként:
kb. 0,1 – 0,2 liter KEIM Restaurol-Fixativ.

Kétrétegű lazúrbevonatként:
kb. 0,1 – 0,2 liter KEIM Restaurol-Lasur és
kb. 0,1 – 0,4 liter KEIM Restaurol-Fixativ.

A megadott értékek csak irányadók, a pontos mennyiségek csak próbafelület készítésével állapíthatók meg.

Kiegészítő nedvességvédelem:
Különösen vékonyrétegű Lazúrbevonatoknál szükség lehet további nedvességvédelemre az időjárásnak erősen igénybe vett alapfelületeknél, illetve a nedvességre érzékeny építőanyagok védelménél. Ilyen esetekben javasolt egy KEIM Silangrund mélyalapozás vagy a KEIM Restauro-Lasur hígítójaként a KEIM Special-Fixativ alkalmazása.

Száradási idők:
Az előfixálás és az első lazúrbevonat felhordása között legalább 12 óra, a lazúrbevonatok között 24 óra várakozási időt be kell tartani.

Szerszámok tisztítása:
Felhasználás után azonnal vízzel tisztítandó.

5. Szállítási forma

5 és 20 ltr.-es kanna.

6. Raktározás

Zárt edényben, hűvös, de fagymentes helyen kb. 12 hónapig. Hőtől és közvetlen napsugárzástól védeni kell!

7. Hulladékkezelés

EG-hulladékkulcs sz. 06 02 99.
Csak a teljesen üres edények hasznosíthatók újra.

8. Biztonsági útmutató

Termékkód: M-SK 01

A kezelni nem kívánt felületeket (mint pl. üveg, kerámia, terméskő, fa stb.) megfelelő módon meg kell védeni. A lecseppenő festékfoltot azonnal, sok vízzel el kell távolítani. A szemet és a bőrfelületet a festékfröccsenéstől óvni kell.
Gyermekek elöl, el kell zárni!

Vegyék figyelembe a biztonságtechnikai adatlapot!

A megadott értékek, és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka, illetve gyakorlati tapasztalatok eredménye. Szóbeli vagy írásbeli felhasználási javaslataink segítségül szolgálhatnak termékeink kiválasztásában, de jogi kötelezettség nélkül. Különösen nem mentesíti a vevőt, ill. a kivitelezőt a kötelezettség alól, hogy saját maga is megfelelő gondossággal meggyőződjön a termékek az adott felhasználási területen való alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell tartani. A si használhatóságában – fenn tartjuk. Ezen kiadás megjelenésével a korábbiak érvényüket vesztik.

KEIMFARBEN
Ges.m.b.H
A-5301 Eugendorf.
Pebering-Straß 16.
Tel.: +43 6225 8511
Fax: +43 6225 851199
www.keimfarben.hu
info@keimfarben.hu